

# MEGAGROUT<sup>®</sup> HS

## VỮA KHÔNG CO ĐỘ CỨNG CAO, MAU CỨNG



### VỮA TRỘN SẴN DÙNG CHO SỬA CHỮA

MEGAGROUT HS là loại vữa làm sẵn nhanh đông độ cứng cao không co , tự chảy. Cường độ cao ban đầu thích hợp cho những công trình đòi hỏi có tải sớm bao gồm để nền máy móc, cột kết cấu , xà rầm chịu lực, giá cầu v.v...

#### Các điểm thuận lợi

MEGAGROUT HS được đưa ra để trộn vữa dễ chảy và áp dụng vào những nơi cần có lớp bê tông chịu lực trước. Các điểm thuận lợi bao gồm :

- Tính tự chảy và tính ổn định kích thước cao.
- Độ bền cao
- Có cường độ chịu lực cao, dễ điều chỉnh
- Không rò rỉ
- Không có chloride và không ăn mòn
- Sẵn sàng và dễ dàng sử dụng

#### Công dụng

MEGAGROUT HS thích hợp cho các công trình cần có tải trọng trước như:

- Để nền máy móc.
- Cột cấu trúc
- Dầm tiền áp
- Mố cầu

#### Cách dùng

Đảm bảo lớp nền được chuẩn bị theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Không có

nước chảy hay đọng trên bề mặt nền khu vực được đổ. Đảm bảo rằng có đủ các lỗ thoát không khí tạo lối cho không khí thoát ra.Đổ liên tục không dừng .

Bề mặt phải được làm sạch, không dính dầu, mỡ, vữa xi măng và các chất khác. Bề mặt kim loại cũng phải được làm sạch các vảy sắt, gỉ, dầu và mỡ.

MEGAGROUT HP được trộn với nước trong máy trộn thích hợp. Máy trộn cơ học theo vận tốc quay thấp (tối đa 500 vòng/phút) có gắn bánh quay vào, cho đến khi đạt được mức trộn đều.

#### Thông số kỹ thuật

Màu	Bột xám
Dự trữ	khô
Đóng gói	25kg một bao
Hạn sử dụng	12 tháng trong thùng có nắp hàn kín ban đầu.

#### Sức khỏe và an toàn

Loại sản phẩm này không độc. Tuy nhiên , nếu để dính vào mắt, phải rửa ngay bằng thật nhiều nước và đi khám. Người ta khuyên nên mang găng tay và quần áo bảo hộ khi thao tác với sản phẩm.

Thông tin cung cấp trên dựa vào đặc tính của sản phẩm và kinh nghiệm của nhà sản xuất. Kết quả có thể khác nhau tùy thuộc vào cách thức sử dụng . Những nơi việc sử dụng sản phẩm không theo đúng các thông tin trên khách hàng cần phải yêu cầu cung cấp những hướng dẫn cụ thể hoặc làm các mẫu thử nghiệm trước khi sử dụng sản phẩm. Những qui định trong điều kiện khi bán hàng của chúng tôi sẽ là những thông tin chính thức trên các thông tin của tài liệu này. Khách hàng và người dùng cần yêu cầu được cung cấp những thông tin mới nhất của tài liệu này.



SWC BROTHER CO., LTD.

70/1 Moo 6, Soi Suksawad 76, Bangjak, Prapradang, Samutprakarn 10130 Thailand  
Tel: (662) 428-2894 Fax: (662) 428-7024