

# MEGAPLAST® N

## LÀM MỀM VỮA HỒ & TĂNG ĐỘ CHẢY BÊ TÔNG

### HÓA CHẤT CHO C VỮA HỒ

# MEGA

**MEGAPLAST N** là chất làm mềm và thông khí dạng lỏng đã được pha chế sẵn, nó làm tăng sự kết dính và khả dụng của xi-măng, hồ cát, và vữa trát. SAWAPLAST N làm giảm sự căng bề mặt, do đó cho phép nước trộn trở nên hiệu quả hơn và có tác dụng hơn đối với vữa xi-măng cát. Kết quả là làm cho hỗn hợp xi-măng cát dễ dùng hơn, giữ nước tốt hơn và làm chậm quá trình đông cứng xi-măng, giúp tránh rạn nứt. Đặc tính kết dính của hỗn hợp làm tăng mật độ bao phủ của xi-măng, phù hợp cho tường và trần nhà, dễ trát, tiết kiệm thời gian và kinh tế hơn.

#### Cách sử dụng:

MEGAPLAST N cho vào nước trộn trước khi cho vào hỗn hợp xi-măng và cát sẽ tạo ra loại vữa chất lượng cao cho việc làm gạch và vữa bê tông, vữa trát.

#### Ưu điểm:

Trong trường hợp bình thường, có thể làm tăng độ dẻo của vữa hồ mà không làm giảm sự kết dính, MEGAPLAST N thích hợp cho mọi loại xi-măng và cát.

- Cải thiện tính khả dụng.
- Dễ trát và giảm hao hụt.
- Tăng độ chịu ẩm.
- Cường độ hơn, kết dính tốt hơn, bền hơn.

#### Liều lượng sử dụng:

MEGAPLAST N thích hợp cho mọi loại xi-măng, kể cả xi-măng chống sulfat. Thêm MEGAPLAST N vào nước

trước khi thêm xi-măng và cát rồi trộn đều.

MEGAPLAST N cũng có thể cho thêm vào vữa hồ.

**Liều lượng thông thường:** thêm 300ml MEGAPLAST N cho mỗi 200 lít nước.

**Vữa: 30 đến 60 ml cho mỗi 50 kg xi-măng.**

**Bê tông: 20 đến 60 ml cho mỗi 50 kg xi-măng**

#### Ghi chú:

Dùng quá liều lượng sẽ làm giảm cường độ của xi-măng.

Thêm MEGAPLAST N đúng lượng cần thiết.

Loại cát cũng giữ vai trò quan trọng cho việc tạo sự kết dính và tạo cường độ vữa .

#### Số liệu kỹ thuật:

Loại sản phẩm	dạng lỏng màu nâu
Khối lượng riêng	1.00-1.05
Độ pH	12-13
Chloride	không
Thời hạn sử dụng	1 năm nếu chưa mở bình

Thông tin cung cấp trên dựa vào đặc tính của sản phẩm và kinh nghiệm của nhà sản xuất. Kết quả có thể khác nhau tùy thuộc vào cách thức sử dụng. Những nơi việc sử dụng sản phẩm không theo đúng các thông tin trên khách hàng cần phải yêu cầu cung cấp những hướng dẫn cụ thể hoặc làm các mẫu thử nghiệm trước khi sử dụng sản phẩm. Những thông tin của tài liệu này không liên quan đến việc bảo hành sử dụng sản phẩm. Những qui định trong điều kiện khi bán hàng của chúng tôi sẽ là những thông tin chính thức trên các thông tin của tài liệu này. Khách hàng và người dùng cần yêu cầu được cung cấp những thông tin mới nhất của tài liệu này.



**SWC BROTHER CO., LTD.**

70/1 Moo 6, Soi Suksawad 76, Bangjak, Prapradang, Samuthprakarn 10130 Thailand  
Tel: (662) 428-2894 Fax: (662) 428-7024